



บริษัทไทยแเน่ วูจิน จำกัด 224/50-52 ถนน หลานหลวง แขวง คลองมหานาค เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
Mobile: (092)514-1030 Line ID: thainair Tel: (02) 637-4522

คุณสมบัติ ท่อทองแดง ASTM B819 Type K สำหรับระบบก๊าซทางการแพทย์

Nominal Size, inch	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก(O.D. ¹)		ความหนา ท่อทองแดง ASTM B819	น้ำหนัก ท่อทองแดง ASTM B819 ยาว 1 ฟุต	ค่าแรงดันที่ท่อทองแดง ASTM B819สามารถรับได้
	fraction inch	decimal inch	Type K inch	Type K Lb	Type K psi
1/4	3/8	0.375	0.035	0.145	1,688
3/8	1/2	0.500	0.049	0.269	1,776
1/2	5/8	0.625	0.049	0.344	1,400
5/8	3/4	0.750	0.049	0.418	1,156
3/4	7/8	0.875	0.065	0.641	1,338
1	1-1/8	1.125	0.065	0.839	1,028
1-1/4	1-3/8	1.375	0.065	1.040	834
1-1/2	1-5/8	1.625	0.072	1.360	776
2	2-1/8	2.125	0.083	2.060	682
2-1/2	2-5/8	2.625	0.095	2.930	624
3	3-1/8	3.125	0.109	4.000	604

O.D.¹ (Outside Diameter): เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก